

L'Enduit Romain

Enduit décoratif contemporain à base de Chaux,
au fini doux, lisse et nuancé



Fiche Technique N°906



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces sèches d'habitation.

QUALITÉS DOMINANTES

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

Enduit d'aspect contemporain. Touché soyeux.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Lessiver les anciennes peintures, puis poncer et épousseter si nécessaire. Il est impératif d'appliquer d'abord une couche d'Impression Universelle pour nourrir le support, à l'exclusion de tout autre produit.

MATÉRIEL D'APPLICATION

La Sous-couche Enduit Romain s'applique au rouleau microstar 10mm (réf. 4051002). L'Enduit Romain avec le grand plâtoir (réf. 1814774) ou la lisseuse inox (réf. 824/1L).

APPLICATION

Appliquer l'Impression Universelle pour les deux cas d'application.
Laisser sécher 12h.

1 - APPLICATION TRADITIONNELLE

Sous-couche Enduit Romain : Appliquer la Sous-couche au rouleau microstar 10 mm sans créer de surépaisseurs. Laisser sécher 6 à 8 heures.

Enduit Romain : Remuer délicatement l'ensemble. Avec la lisseuse, déposer la matière en gestes arrondis en croisant afin de la répartir en épaisseur constante en se callant sur l'épaisseur du grain de la sous-couche. Travailler par petites surfaces en commençant par le haut du mur en déposant le plus uniformément possible la matière. Laisser sécher 12h. **Pendant le séchage, ne pas toucher au produit, cela laisserait des traces de doigts.** Une fois l'enduit bien sec, poncer légèrement à l'aide d'un grattoir ou d'une ponceuse orbitale (petit modèle avec papier abrasif grain 220) si besoin afin de gommer les éventuels petits défauts de surface. Procéder ensuite à un époussetage très soigné de la surface, en protégeant le sol par un polyane approprié, et nettoyer à l'aspirateur si nécessaire.

2 - POUR UN CONFORT D'APPLICATION SUR GRANDE SURFACE :

Appliquer grassement, mais sans surépaisseurs, une couche d'Impression Rugueuse pour garantir une bonne accroche de l'enduit.

- **Sous-couche Enduit Minéral :** Après complet durcissement de l'Impression Rugueuse (4h env.), déposer à l'aide la lisseuse la Sous-couche Enduit Minéral en couche fine et uniforme d'un geste arrondi, en commençant par le haut du mur, sans pression successive, en réglant l'épaisseur sur le grain de l'Impression Rugueuse. Travailler par surface de 2 à 4 m² env. Laisser sécher 12h.
- **Enduit Romain** suivre la méthode ci-dessus mentionnée.

PROTECTION : Cire Hydrodiluable

Sur l'enduit sec à cœur (jusqu'à 3 jours par temps humide), en partant du bas du mur, appliquer par petites surfaces (20 x 20 cm) à l'aide du mini plateau inox en effectuant des gestes arrondis (travailler de mouillé sur sec). Recouvrir l'ensemble du travail. La Cire est indispensable au maintien de la teinte dans le temps.

N.B. : La teinte finale ne doit être appréciée qu'après application et complet séchage de la Cire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat
Rendement	Sous-couche : 8 à 10 m ² /L. Enduit Romain : 2 à 2,5m ² /L env. Cire Hydrodiluable : 16 à 18 m ² /L.
Séchage	Sous-couche : 30 mn (sec au toucher). Enduit Romain : 12h env. Cire hydrodiluable : 24h (sec au toucher).
Recouvrable	Sous-couche : 6-8h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air). Enduit Romain : 24h env.
Extrait sec	Sous-couche : 57% en poids, 42% en volume. Enduit Romain : 75% en poids, 55% en volume. Cire Hydrodiluable : 34% en poids, 34% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Densité	Sous-couche : 1,36 Enduit Romain : 1,85 Cire Hydrodiluable : 1
Conditionnements	Sous-couche : 0.5L, 2.5L et 10L. Enduit Romain : 3L et 10L. Cire Hydrodiluable : 1L et 2.5L
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. Cette peinture contient de la Chaux éteinte, il est donc indispensable de protéger les yeux et de mettre des gants pendant l'application.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR Famille I – Classe 1d2

COV (1) Sous-couche : Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 3g/L COV à l'emploi.
Enduit Romain : Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi.
Cire Hydro : Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi.

SÉCURITÉ Se reporter à la fiche de sécurité (FDS),
Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

L'Enduit Romain

FT N° 906 Edition 4 mars 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

