

Impression Rugueuse

Facilite l'application des enduits décoratifs



Fiche Technique N°910



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

L'Impression Rugueuse est opacifiante et régulatrice d'absorption. Spécialement étudiée pour faciliter l'application des revêtements épais à la taloche (cf : Enduit Végétal Décoratif). Evite aux enduits à base de fibres végétales de «pleurer» en cas de surépaisseurs.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Ne pas appliquer sur poreux, poudreux ou farinants.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au rouleau antigoutte 12mm (réf. 4051010).

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche d'accrochage.
Fonds neufs ou poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle.

APPLICATION

Appliquer une couche au rouleau antigoutte 12mm non diluée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat granité
Rendement	6 à 8 m ² /L selon la porosité du support.
Séchage	4-5h (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 24h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	67% en poids, 53% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Densité	1,45
Conditionnements	Boîtes métalliques de 1L, 2.5L et 10L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b2
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30g/L pour 2010. Ce produit contient max. 29g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Impression
Rugueuse

FT N° 910 Edition 3 Février 2014. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

 RESSOURCE 