

# Impression Universelle

Impression pénétrante et fixante pour murs et plafonds



Fiche Technique N°904



## DESTINATION

### INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

**Subjectiles :** Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

## QUALITÉS DOMINANTES

Impression d'aspect satiné haut de gamme permettant une adhérence optimale des peintures sur tous supports. Pouvoir de pénétration et de fixation exceptionnel grâce à la taille extrêmement fine des particules de sa résine en dispersion aqueuse. Nourrit les fonds et fixe les fonds farinants. Microporeuse, insaponifiable. Ne projette pas. Pas de cordage à la brosse sur les boiseries. Accroche et durcissement excellents.

## MISE EN ŒUVRE

**Respecter le D.T.U. 59-1**

### PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Traiter les fonds contaminés par des moisissures avec un produit fongicide. Lessiver les anciens fonds cirés afin d'enlever totalement la cire. Dépolir au papier abrasif fin les anciens fonds laqués ou vernis. Enlever les anciens papiers peints avant remise en peinture.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au rouleau microstar 10mm (réf. 4051002).

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Plâtre neuf	Épousseter puis reboucher les trous au couteau à enduire avec de l'enduit de rebouchage. Après complet séchage, poncer avec un papier abrasif très fin et épousseter.
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	Épousseter puis imprimer avec l'Impression Universelle diluée avec env. 5% d'eau.
Enduits de ciment lisses ou talochés	Brosser à la brosse dure et épousseter. Enduire avec un enduit à l'eau, en 1 ou 2 passes selon la finition recherchée. Après complet séchage, poncer et épousseter.
Bois et dérivés	Poncer avec un papier abrasif fin et brosser ensuite à la brosse dure. Dégraisser au diluant cellulosique les bois exotiques gras et résineux. Imprimer immédiatement avec l'Impression Universelle diluée avec env. 5% d'eau. Reboucher les trous au mastic. Poncer avec un papier abrasif fin et épousseter. Ratisser avec un enduit repassé (sauf sur fenêtres et porte-fenêtres). Après complet séchage, poncer avec un papier abrasif très fin et épousseter.

Anciens fonds peints ou détapissés	Vérifier l'adhérence des anciennes couches de peinture. Décaper les anciens fonds mal adhérents. Si les parties mal adhérentes sont réduites, égrener et gratter les emplacements concernés. Enlever les anciens badigeons et peintures à la colle par lavage à l'eau. Lessiver les anciennes peintures puis rincer à l'eau claire. Toujours dépolir les surfaces satinées ou brillantes.
------------------------------------	---

**APPLICATION** Sur supports poreux, diluer avec env. 5% d'eau. Ne pas diluer sur fonds non absorbants.

<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	<b>Aspect</b>	Satin
	<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L selon la porosité du support.
	<b>Séchage</b>	30 mn (sec au toucher).
	<b>Recouvrable</b>	Env. 4-5h sur fonds poreux et 24h sur fonds bloqués (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
	<b>Extrait sec</b>	54% en poids, 38% en volume.
	<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau.
	<b>Densité</b>	1,35
	<b>Conditionnements</b>	Boites métalliques de 0.5L,1L, 2.5L,5L et 10L.
	<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**PRÉCAUTIONS** Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

<b>CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES</b>	<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I – Classe 7b2
	<b>COV (1)</b>	Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30g/L pour 2010. Ce produit contient max. 8g/L COV à l'emploi.
	<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).