

Mat Poudré

Peinture mate d'une profondeur exceptionnelle pour murs et plafonds



Fiche Technique N°903



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

La Peinture Mat Poudré, diluable à l'eau, offre à la fois les caractéristiques d'une peinture d'intérieur glycérophtalique (très opacifiante, avec un excellent arrondi et un grand pouvoir garnissant) et celles d'une peinture en dispersion dans l'eau (sans odeur, séchage rapide, lavage des outils à l'eau). Résistance à l'abrasion humide de classe 2⁽²⁾ : facile d'entretien. Elle s'applique aussi bien au rouleau qu'à la brosse. Elle permet d'obtenir un effet badigeon en adoptant la mise en œuvre de l'effet badigeon. Elle est par ailleurs traitée pour prévenir l'apparition de points de rouille sur les têtes de clous et têtes de vis.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Appliquer une couche d'impression adaptée au support et à la teinte.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au rouleau antigoutte 12mm pour un aspect pommelé arrondi, au rouleau microstar 10mm pour un aspect tendu. Possibilité de lisser au spalter pour un effet lissé.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche travaux courants ou la Sous-couche d'Accrochage.
Fonds neufs ou poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle

APPLICATION

Après séchage complet de la couche d'impression adaptée, appliquer une 1^{ère} couche de Mat Poudré diluée avec 0 à 5% d'eau. 4h après env. appliquer la 2^{ème} couche diluée de 0 à 5% d'eau si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat Profond
Brillance	1,5 à 2,5 UB sous 60° et 85°
Rendement	12 à 15 m ² /L par couche selon la dilution choisie.
Séchage	30 mn (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 4h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	63% en poids, 47% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau chaude savonneuse.
Densité	1,48
Conditionnements	Boites métalliques de 0.5L,1L, 2.5L,5L et 10L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.
Mise à la teinte	Toutes les teintes Ressource (existe en 5 bases).

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. Pour les teintes peu opacifiantes, il est fortement conseillé d'utiliser la Sous-Couche Peinture Minérale et Tons Pleins (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b2/4a
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010. Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la Fiche de Donnée de Sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mat Poudré

FT N° 903 Edition 19 avril 2017. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

