

Mat sans tension à l'Huile Chaulée spécial plafonds



Fiche Technique N°946



Mat Profond



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture très opacifiante et garnissante, d'une excellente blancheur. Résistance à l'abrasion humide de classe 2⁽²⁾ : facile d'entretien. Préparation des fonds réduite. Ne tire pas sur les anciennes couches de peinture, n'arrache pas les badigeons ou anciens fonds cohérents. Possibilité d'appliquer frais dans frais, ce qui permet une réintégration rapide des locaux. Isole des taches de suie, nicotine et celles consécutives à un dégât des eaux. Laisse respirer les supports.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds neufs doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Appliquer une couche d'impression Universelle. Sur fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux, supports tachés (adhérents et non gras), inutile de laver au préalable, dégraisser de manière appropriée si nécessaire.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau microstar 10mm (réf. 4051002) ou à l'airless.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux, supports tachés : adhérent et non gras	Pas de lavage préalable nécessaire. Dégraisser de manière appropriée si nécessaire.
Fonds neufs et poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Appliquer grassement sans trop tirer en 1 ou 2 couches selon l'état du support à la brosse ou au rouleau microstar 10 mm. La 2nd couche peut être appliquée frais dans frais sauf dans le cas de fonds tachés ou il faut attendre 24h de séchage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat
Brillance	2 à 3 UB sous 60°
Rendement	11 à 13 m ² /L par couche selon le matériel et la dilution choisie.
Séchage	3-4h (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 24h sur fonds tachés, dans les autres cas frais dans frais (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	77% en poids, 55% en volume.
Nettoyage des outils	Au white-spirit.
Densité	1,71
Conditionnements	Boîtes métalliques de 2.5L, 5L et 12L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 2b/4a
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500g/L pour 2010. Ce produit contient max. 375g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs.
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mat sans tension à
L'Huile Chaulée
spécial plafonds

FT N° 946 Edition 4 mars 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

