

Vitrificateur pour Parquets et Peintures

Protection haut de gamme transparente pour parquets et peintures



Fiche Technique N°943



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces horizontales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur parquets et parquets peints.

QUALITÉS DOMINANTES

Vernis de protection haut de gamme qui laisse au bois sa couleur naturelle. D'un aspect transparent légèrement satiné, cette protection permet l'utilisation de toute notre palette coloristique, sans dénaturer la teinte choisie. Par son pouvoir garnissant et sa grande résistance aux chocs, rayures et taches, le vitrificateur protège durablement tous types de parquets naturels et peints.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Vérifier avant l'application l'absence de tanins solubles à l'eau ou de nicotine dans le support à protéger.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au rouleau microstar 5mm (réf. 4051006) ou à la brosse pour les bords ou les petites surfaces.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Parquets neufs	Poncer avec un papier abrasif (120), puis dépoussiérer.
Parquets vitrifiés	Poncer jusqu'à mettre le bois à nu (papier abrasif 60 puis 120).
Parquets cirés et anciens	Décirer puis poncer (papier 120).
Sur Peintures	Remise à nu du support par ponçage puis dépoussiérage.

APPLICATION

Bien mélanger le vitrificateur avant utilisation. Appliquer en 2 couches. Ne pas diluer ou très faiblement en 1^{ère} couche (jusqu'à 3% d'eau). Partir d'un coin de la pièce. Travailler en couches croisées face à la lumière. Terminer l'application dans le sens des veines du bois. Pour une protection optimale, trois couches seront nécessaires. Laisser sécher 4h entre chaque couche. Il est conseillé de poncer et dépoussiérer entre chaque couche.

Si l'on souhaite peindre le support avant d'appliquer le vernis : imprimer avec l'Impression Universelle, puis appliquer 2 couches de Mat Poudré à la teinte désirée. Laisser sécher 24h. Appliquer 2 couches de Vitrificateur pour Parquets et Peintures.

Attendre le complet séchage (48h) pour juger du résultat final. Les propriétés optimum du vernis seront obtenues après 21 jours de séchage. Réintégration des lieux : 10-12h dans des conditions normales de trafic léger.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Satiné
Brillance	30 UB sous 60°
Rendement	12 à 15 m ² /L selon la porosité du support.
Séchage	1h (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 4h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air). Les propriétés optimums seront obtenues après 21 jours de séchage. Les surfaces protégées pourront être réutilisées 72h après séchage de la 2^{ème} couche.
Extrait sec	30% en poids, 28% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Densité	1,03
Conditionnements	Boîtes métalliques de 0.5l, 1L et 2.5L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 6b
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 140g/L pour 2010. Ce produit contient max. 99g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vitrificateur pour Parquets et Peintures

FT N° 943 Edition 3 Février 2014. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

