

Murs Extérieurs

Peinture façade haute résistance, insaponifiable



Fiche Technique N°920



Mat Lisse



DESTINATION

EXTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Sous tous climats et atmosphères.

Subjectiles : Tous types de maçonnerie : enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment, plâtre sain...

QUALITÉS DOMINANTES

Très microporeux. Grande résistance aux intempéries. Excellente adhérence même sur fonds difficiles.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, cohérents et très propres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau façade méché ou à l'airless.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Anciennes peintures non adhérentes	Mise à nu des fonds.
Fonds poudreux	Nettoyage haute pression ou brosser et épousseter.

APPLICATION

Appliquer 2 couches de Murs Extérieurs. Diluer la 1^{ère} avec 5% de white-spirit. Ne pas diluer la 2^{ème} couche.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat
Rendement	9 à 10 m ² /L par couche selon la porosité du support.
Séchage	2h (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 24h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	73% en poids, 48% en volume.
Nettoyage des outils	Au white-spirit.
Densité	1,6
Conditionnements	Boîtes métalliques de 0,5, 2,5L, 5L et 15L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. Ne pas appliquer par temps de pluie et sur des supports gelés ou surchauffés. Les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 (teintes soutenues) sont déconseillées et non garanties.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b1 Classe d'aptitude à l'emploi AFNOR P84-403 : Classe D2. Afnor EN1062-1 – Classe E3V2W1A0
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/c) : 430g/L pour 2010. Ce produit contient max. 410g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

Murs Extérieurs

FT N° 920 Edition 3 Février 2014. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

